







# NATURKOMFORTBODEN Korkboden 3.0

Epoca Oak Dark Almond, Pure Oak, Panama Oak Light Sand, Ginger Wood Camel

schwimmende Verlegung			
			1220 x 185 x 9 mm
Nutzungsklasse / Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	 
Nutzungsklasse / Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	 
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlleneignung	EN 12529		 Typ W
Oberflächenversiegelung		Digital Lacquer Embossing	Synchron geprägte Oberflächenstruktur
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation
Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041			
Rohdichte	EN 672	kg/m <sup>3</sup>	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430 / ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	(8000) ±10%
Dimensionsstabilität	EN 14085 / EN 669	%	≤ 0,25
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Koeff.	DS
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorphenol (PCP)	OEN/TR 14823 (Ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	12
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB	10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	R ≤ 0,150
Stuhllentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	EN 433 / ISO 24343-1	mm	≤ 0,2



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Stand 5-2024