

TECHNICAL INFORMATION

HOXTON

TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	5/32" two-tone high-low bouclé
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% NZ wool
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	22 general domestic use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1030 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2200 gr/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	4.5 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	6.5 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	91,000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m / ca. 5m
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.12 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	Strukturschlinge
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% reine Schurwolle
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	SBR free Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	22 general domestic use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1030 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2200 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	4.5 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	6.5 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	91,000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m / ca. 5m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.12 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Cfl-s1
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

121 April Sky
 122 Shell Beach
 124 Nordic Walk
 139 Marl Stone
 179 Cape Wrath
 189 Ab Fab

PRODIS RATING AND INFORMATION



CE
 EN 14041

EN 1307



PRODIS: 44A1C4B3

DOP: 1025-124574



CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
 (HEAD OFFICE)
 NIJVERHEIDSTRAAT 39
 NL - 8281 JD GENEMUIDEN
 +31 (0)38 385 22 11
INFO@EDEL CARPETS.COM
WWW.EDEL CARPETS.COM

geproduceerd door / *manufactured by*
 fabriqué par / *hergestellt durch*



Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.